AC 204®

Protection anti-corrosion en polyuréthane

Description du produit :

La protection PU anti-corrosion AC 204 est une résine de polyuréthane mono-composant, résistante aux rayures.

Utilisation :

L'AC 204 sert de protection anti-corrosion parmi les vernis de protection pour métaux AC 206, pour tous les métaux (même galvanisés) en intérieur et en extérieur. Agit simultanément comme agent d'adhérence sous des revêtements époxy 2-K sur métal.

P.ex. structures et installations pour écuries et étables, silos en métal, containers, fondations et structures de remorque, etc.

Propriétés :

En raison de sa viscosité spécifique, l'AC 204 s'applique idéalement au rouleau comme au pinceau. Surface dure.

Nature du support :

Convient à tout support solide, préparé de façon appropriée, bien adhérent, exempt de graisses et d'autres agents de séparation.

Remarques :

Ne pas dépasser les volumes de consommation indiqués (80 - 100 gr/m_2). Ne pas diluer le produit.

Nettoyage des outils :

Dilution de polyuréthane

Données techniques :

Rapport de mélange de la	: brun rouge
teinte	: mono-composant
Densité à degrés Celsius et 50 %	: 1 g/cm_3
d'hum. rel. de l'air Viscosité à 20 °C	: 200 mPas.
Sec à la poussière après	
application à 20 °C	: env. 2 heures
Recouvrement (couche de	
finition) à 20 °C	: ne pas dépasser 24 heures
Durci à 20 °C Température de	: après 48 heures
traitement minimale	: 10 °C
Consommation de matériaux	: 80-100 gr/m_2
Taille de pot	: 4 kg
Stockage Teneur en	: Au frais et au sec min. 1 an
matières solides Base	: 100 %
	: Résine de polyuréthane

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques dans le cadre du développement continu de nos produits. Cette fiche technique peut et doit uniquement délivrer des conseils sans engagement. L'application et le traitement de ce produit sont indépendants de notre volonté et les différents supports et sollicitations peuvent avoir des incidences sur le choix de la méthode de travail à appliquer ; nos conseils délivrés à l'oral, à l'écrit et lors d'essai n'exemptent pas les utilisateurs à vérifier eux-mêmes préalablement nos matériaux de construction et leur compatibilité avec les objectifs d'utilisation envisagés. Cela s'applique également au respect des droits de protection de tiers ainsi qu'aux applications et méthodes dont nous n'avons pas fait mention à l'écrit.

Avec la parution de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

© 2021 F.Willich GmbH+ Co. KG - Planetenfeldstr. 120 - 44379 Dortmund -Téléphone 0231/9640599 - Mail info@agrocolor.de - www.agrocolor.de