

AC 204®

PU-corrosiebescherming

Productbeschrijving:

PU-corrosiebescherming AC 204 is een oplosmiddelvrije, krasvaste 1-component polyurethaanhars.

Toepassing:

AC 204 dient als corrosiebescherming onder AC 206 metaalbeschermingslak, voor alle metalen (ook verzinkt) zowel voor binnen als voor buiten. Gelijktijdig als hechtmedium onder 2K-epoxycoatings op metaal.

Bijv. stalen spanten, stalinrichtingen, metalen silo's, containers, onderstellen en opbouwen van aanhangwagens, enz.

Eigenschappen:

Vanwege zijn speciaal afgestemde viscositeit kan AC 204 zeer goed met de roller of de kwast worden aangebracht. Harde oppervlakken.

Soort ondergrond:

Geschikt voor elke goed voorbereide, goed hechtende ondergrond die vrij is van vet en andere losmiddelen.

Opmerkingen:

De aangegeven verbruikshoeveelheid (80 - 100 gr/m²) niet overschrijden. Product niet verdunnen.

Reinigen van het gereedschap:

PU-verdunner

Technische gegevens:

Kleur mengverhouding	: roodbruin
Dichtheid bij graden Celsius en 50%	: 1-component
rel. luchtv. Viscositeit bij 20 °C	: 1 g/cm ³
Stofdroog na aanbrengen bij 20 °C	: 200 mPas.
Verder te bewerken (deklaag) bij 20 °C	: ca. 2 uur.
Volledig uitgehard bij 20 °C	: 24 uur niet overschrijden
Minimale verwerkingstemperatuur	: na 48 uur
Materiaalverbruik Verpakking	: 10 °C
Opslag Gehalte aan vaste stof Basis	: 80-100 gr/m ²
	: 4 kg
	: Koel en droog min. 1 jaar
	: 100%
	: PU-hars

Technische wijzigingen in de loop van de verdere ontwikkeling onder voorbehoud. Dit technisch gegevensblad is alleen bedoeld als niet-bindend advies. Aangezien het gebruik en de verwerking van dit product buiten onze controle ligt en de verschillende ondergronden en belastingen van invloed kunnen zijn op de keuze van het verwerkingsproces, is onze advisering in woord, schrift en door middel van tests geen reden om zelf geen onderzoek te doen naar de geschiktheid van onze bouwmaterialen voor de beoogde doeleinden. Dit geldt ook voor de bescherming van rechten van derden en voor toepassingen en procedures die niet uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn vermeld.

Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen alle voorgaande edities hun geldigheid.